

ECOSTICK[®]1810

Descripción / Naturaleza del producto

Dispersión acuosa de un polímero en base de poliuretano modificado, aproximadamente 50%

Formas de aplicación

Pistola pulverizadora, máquinas de rodillo.

Características

Encolado de suelas, apto a la mayoría de materiales para suela y empeine. Encolado de cueros, tejidos, piel artificial (base PU, PVC y TR) y otros materiales plásticos.

Modo de uso

Es necesario el tratamiento halogenante para goma y suelas TR. Seguir las informaciones específicas sobre el pretratamiento de suelas y empeines. El encolado de la empeine se obtiene a través del proceso de reactivación con calor: después que la película adhesiva está seca (la película se vuelve transparente) tiene que ser calentada hasta 65°C, luego unir inmediatamente y prensar.

Tiempo de apertura

Si se le añade el activador el producto tiene un pot life de 4 horas y un tiempo abierto de 2 horas. Si se le utiliza sin activador, desde que la película adhesiva está seca, el producto tiene un tiempo abierto hasta 15 días. Condiciones de almacenaje en ausencia de polvos y/o suciedad y otros tipos de contaminación.

Notas

Cuando se requiere una resistencia elevada, es posible añadir un activador externo. Cuando es utilizado como pre-revestimiento de suelas, tejidos o materiales plásticos, se le puede almacenar hasta 15 días sin perder la buena adhesividad después de la reactivación con calor. En este caso las suelas son pre-encoladas y completamente secas (es posible almacenarlas hasta 3 semanas).



Intercom Srl [®] - P.iva e C.F. 06183210480

Dirección: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Teléfono: +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it